

Europäisches Patentamt

European Patent Office Office européen des brei JUNI 1992

O vert. wie Vorg./angeg.



Veröffentlichungsnummer: 0 485 821 A1

(2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

ets പോം en

2) Anmeldenummer: 91118680.7

(5) Int. Cl.5: **C07F** 17/00, C08F 4/602

2 Anmeldetag: 01.11.91

ひひに コンコ

Priorität: 12.11.90 DE 4035884

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.05.92 Patentblatt 92/21

(B) Benannte Vertragsstaaten: BE DE ES FR GB IT NL

7) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 80 03 20 W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(7) Erfinder: Winter, Andreas, Dr. Taunusblick 10

W-6246 Glashütten(DE) Erfinder: Antberg, Martin, Dr.

Sachsenring 10

W-6238 Hofheim am Taunus(DE)

Erfinder: Spaleck, Walter, Dr.

Sulzbacher Strasse 63

W-6237 Liederbach(DE)

Erfinder: Rohrmann, Jürgen, Dr.


Hainpfad 5

W-6233 Keikheim (Taunus)(DE)

Erfinder: Dolle, Volker, Dr. Hattersheimer Strasse 15

W-6233 Kelkheim (Taunus)(DE)

- (9) Metallocene mit Liganden aus 2-substituierten Indenylderivaten, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Katalysatoren.
- Die erfindungsgemäßen Metallocene der Formel I



(I),

Benachrichtigung über die Offenlegung/Veröffentlichung der deutschen / europäisch**e**n Patentannieldung

Zentrale Patentabteilung

EP 0 485 821 A1

worin bevorzugt M¹ Zr oder Hf, R¹ und R² Alkyl oder Halogen, R³ und R⁴ Wasserstoff, R⁵ und R⁶ Alkyl oder Haloalkyl, -(CR®R³)_m-R²-(CR®R³)_n- eine ein- oder mehrgliedrige Kette, bei der R² auch ein (subst.) Heteroatom sein kann, m+n null oder 1 und R¹º Wasserstoff bedeuten, bilden zusammen mit Aluminoxanen als Cokatalysatoren ein sehr wirksames Katalysatorsystem zur Herstellung von Polyolefinen mit hoher Stereospezifität und hohem Schmelzpunkt.

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Metallocene mit Liganden aus 2-substituierten Indenylderivaten, die sehr vorteilhaft als Katalysatoren bei der Herstellung von Polyolefinen mit hohem Schmelzpunkt (hoher Isotaktizität) verwendet werden können.

Polyolefine mit höherem Schmelzpunkt und somit höherer Kristallinität und größerer Härte besitzen insbesondere Bedeutung als Konstruktionswerkstoffe (z.B. Großhohlkörper, Rohre, Formteile).

Chirale Metallocene sind in Kombination mit Aluminoxanen aktive, stereospezifische Katalysatoren zur Herstellung von Polyoletinen (US 4,769,510). Unter diesen Metallocenen befinden sich auch substituierte Indenverbindungen. So ist z.B. die Verwendung des Katalysatorsystems Ethylen-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indeny!)zirkondichlorid/Aluminoxan zur Herstellung von isotaktischem Polypropylen bekannt; vgl. EP-A 185 918). Sowohl dieses als auch zahlreiche andere zum Stand der Technik zählende Polymerisationsverfahren besitzen insbesondere den Nachteil, daß bei technisch interessanten Polymerisationstemperaturen nur Polymere mit relativ niedrigen Schmelzpunkten erhalten werden. Deren Kristallinität und somit ihre Härte sind für einen Einsatz als Konstruktionswerkstoff noch zu gering.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß Metallocene, die als Liganden bestimmte in 2-Stellung substituierte Indenylderivate haben, geeignete Katalysatoren zur Herstellung von Polyolefinen mit hoher Isotaktizität (Schmelzpunkt) und enger Molmassenverteilung sind.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher die Verbindungen der nachstehenden Formel I

$$(R^{10})_{8}$$
 $(CR^{8}R^{9})_{m}$
 $(CR^{8}R^{9})_{n}$
 $(CR^{8}R^{9})_{n}$
 $(CR^{8}R^{9})_{n}$
 $(CR^{8}R^{9})_{n}$

worin

20

25

30

35

40

45

50

M1

ein Metall der Gruppe IVb. Vb oder VIb des Periodensystems ist,

R¹ und R²

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Aryloxygruppe, eine C_7 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_7 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_8 - C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_8 - C_{10} -Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten,

R3 und R4

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine $C_1-C_{10}-Alkylgruppe$, die halogeniert sein kann, eine $C_6-C_{10}-Arylgruppe$, einen -NR₂¹⁵, -SR¹⁵, -OSiR₃¹⁵, SiR₃¹⁵ oder -PR₂¹⁵-Rest bedeuten, worin R¹⁵ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R5 und R6

gleich oder verschieden sind und die für R³ und R⁴ genannte Bedeutung haben, mit der Maßgabe, daß R⁵ und R⁴ nicht Wasserstoff sind,

R٦

= BR11, = AIR11, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, = SO, = SO₂, = NR11, = CO, $= PR^{11} \text{ oder } = P(O)R^{11} \text{ ist,}$

wobei

20

25

30

5

R11, R12 und R13

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C1-C10-Alkylgruppe, C1-C10-Fluoralkylgruppe, eine C6-C10-Arylgruppe, eine C6-C10-Fluorarylgruppe, eine C1-C10-Alkoxygruppe, eine C2-C10-Alkenylgruppe, eine C7- $C_{4\,0}\text{-}Arylalkylgruppe, \ eine \ C_{8}\text{-}C_{4\,0}\text{-}Arylalkenylgruppe, \ eine \ C_{7}\text{-}C_{4\,0}\text{-}Alkylarylgruppe}$ bedeuten oder R11 und R12 oder R11 und R13 jeweils mit den sie verbindenden

Atomen einen Ring bilden.

M²

Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R8 und R9

gleich oder verschieden sind und die für R¹¹ genannte Bedeutung haben,

m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1

oder 2 ist, und

die Reste R¹⁰ gleich oder verschieden sind und die für R¹¹, R¹² und R¹³ genannte

Bedeutung haben.

Alkyl steht für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl. Halogen (halogeniert) bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod, bevorzugt Fluor oder Chlor.

In Formel I ist M1 ein Metall der Gruppe IVb, Vb oder Vlb des Periodensystems, beispielsweise Titan, Zirkon, Hafnium, Vanadium, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, vorzugsweise Zirkon, Hafnium und Titan.

R¹ und R² sind gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom, eine C1-C10-, vorzugsweise

C1-C3-Alkylaruppe, eine C1-C10+, vorzugsweise

25 C₁-C₃-Alkoxygruppe, eine C₆-C₁₀-, vorzugsweise

C₆-C₈-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-, vorzugsweise

C6-C8-Aryloxygruppe, eine C2-C10-, vorzugsweise

C2-C4-Alkenylgruppe, eine C7-C40-, vorzugsweise

C7-C10-Arylalkylgruppe, eine C7-C40-, vorzugsweise

40 C7-C12-Alkylarylgruppe, eine C8-C40-, vorzugsweise

C₈-C₁₂-Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom, vorzugsweise Chlor.

R3 und R4 sind gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, bevorzugt ein Fluor-, Chlor- oder Bromatom, eine C1-C10-, vorzugsweise C1-C4-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C6-C10-, vorzugsweise C6-C8-Arylgruppe, einen -NR215, -SR15, -OSiR315, -SiR315, oder 45 -PR₂ 15-Rest, worin R15 ein Halogenatom, vorzugsweise Chloratom, oder eine C₁-C₁₀-,vorzugsweise C₁-C₃-Alkylgruppe oder C₆-C₁₀-, vorzugsweise C₆-C₈-Arylgruppe ist. Besonders bevorzugt sind R³ und R⁴ Wasserstoff.

R5 und R6 sind gleich oder verschieden, bevorzugt gleich, und haben die für R3 und R4 beschriebene Bedeutung, mit der Maßgabe, daß R5 und R6 nicht Wasserstoff sein dürfen. Bevorzugt sind R5 und R6 (C1-Ca)-Alkyl, das halogeniert sein kann, wie Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl oder Trifluormethyl, insbesondere Methyl.

R7 ist

= BR¹¹, = AIR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, = SO, = SO₂, = NR¹¹, = CO, = PR¹¹ oder = P(O)R¹¹, wobei R¹¹, R¹² und R¹³ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-, vorzugsweise C₁-C₄-Alkylgruppe, insbesondere Methylgruppe, eine C₁-C₁₀-Fluoralkylgruppe, vorzugsweise CF₃-Gruppe, eine C₆-C₁₀-, vorzugsweise C₆-C₈-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-Fluorarylgruppe, vorzugsweise Pentafluorphenylgruppe, eine C₁-C₁₀-, vorzugsweise C₁-C₄-Alkoxygruppe, insbesondere Methoxygruppe, eine C₂-C₁₀-, vorzugsweise C₂-C₄-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-, vorzugsweise C₇-C₁₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-, vorzugsweise C₈-C₁₂-Arylalkenylgruppe oder eine C₇-C₄₀-, vorzugsweise C₇-C₁₂-Alkylarylgruppe bedeuten, oder R¹¹ und R¹² oder R¹¹ und R¹³ bilden jeweils zusammen mit den sie verbindenden Atomen einen Ring.

M² ist Silizium, Germanium oder Zinn, bevorzugt Silizium und Germanium.

 R^7 ist vorzugsweise = $CR^{11}R^{12}$, = $SiR^{11}R^{12}$, = $GeR^{11}R^{12}$, -O-, -S-, = SO, = PR^{11} oder = $P(O)R^{11}$.

R8 und R9 sind gleich oder verschieden und haben die für R11 genannte Bedeutung.

m und n sind gleich oder verschieden und bedeuten null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1, wobei m plus n null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1 ist.

Die Reste R¹⁰ sind gleich oder verschieden und haben die für R¹¹, R¹² und R¹³ genannte Bedeutung. Bevorzugt sind die Reste R¹⁰ Wasserstoffatome oder eine C₁-C₁₀-, vorzugsweise C₁-C₄-Alkylgruppe.

Somit sind die besonders bevorzugten Metallocene solche, bei denen in Formel I M¹ Zr oder Hf, R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R³ und R⁴ Wasserstoff, R⁵ und R⁴ gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl oder Trifluormethyl, R² einen Rest

n plus m null oder 1 und R¹⁰ Wasserstoff bedeuten; insbesondere die in den Ausführungsbeispielen aufgeführten Verbindungen I.

Unter den in den Ausführungsbeispielen genannten Metallocenen I besitzen rac-Dimethylsilyl(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondimethyl und rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondimethyl besondere Bedeutung.

Die chiralen Metallocene werden als Racemat zur Herstellung von hochisotaktischen Poly-1-olefinen eingesetzt. Verwendet werden kann aber auch die reine R- oder S-Form. Mit diesen reinen stereoisomeren Formen ist optisch aktives Polymeres herstellbar. Abgetrennt werden söllte jedoch die meso-Form der Metallocene, da das polymerisationsaktive Zentrum (das Metallatom) in diesen Verbindungen wegen Spiegelsymmetrie am Zentralmetall nicht mehr chiral ist und daher kein hochisotaktisches Polymeres erzeugen kann.

Die Trennung der Stereoisomeren ist im Prinzip bekannt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung der Metallocene 1. dadurch gekennzeichnet, daß man

a) eine Verbindung der Formel II

25

30

35

wobei R3-R10, m und n die in Formel I beschriebene Bedeutung haben und M3 ein Alkalimetall, bevorzugt Lithium, bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III

M¹X4 (III).

15

35

worin M¹ die in Formel I genannte Bedeutung besitzt und X ein Halogenatom, bevorzugt Chlor, bedeutet, umsetzt und das Reaktionsprodukt katalytisch hydriert oder b) eine Verbindung der Formel IIa

mit einer Verbindung der Formel III

M¹X4 (III),

wobei alle Substituenten die unter a) genannten Bedeutungen besitzen, umsetzt und das unter a) und b) erhaltene Reaktionsprodukt gegebenenfalls derivatisiert.

Die Synthese wird unter Schutzgas und in wasserfreien Lösemitteln durchgeführt. Zu einer Suspension der Verbindung der Formel III in einem Lösemittel wie Toluol, n-Hexan, Dichlormethan, Ether, THF, n-Pentan, Benzol, vorzugsweise Dichlormethan oder Toluol, wird das getrocknete Salz der Formel II/Ila zugegeben. Die Reaktionstemperatur beträgt -78°C bis 30°C, vorzugsweise -40°C bis 10°C. Die Reaktionsdauer beträgt 0,25 bis 24 h, vorzugsweise 1 bis 4 h.

Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß man anstelle der Verbindung III M'X eine Verbindung der Formel IIIa M'X L2 benutzt. Dabei steht L für einen Donorliganden. Geeignete Donorliganden sind beispielsweise Tetrahydrofuran, Diethylether, Dimethylether u.a., vorzugsweise Tetrahydrofuran (THF).

In diesem Fall wird zu einer Lösung oder einer Suspension einer Verbindung der Formel Illa in einem Lösemittel wie Toluol, Xylol, Ether oder THF, vorzugsweise THF, eine Lösung des Salzes der Formel Il/Ila, in einem der obengenannten Lösemittel zugegeben. Es kann aber auch so vorgegangen werden, daß beide Komponenten simultan zu einem Lösemittel getropft werden. Dies wird bevorzugt durchgeführt. Die Reaktionstemperatur beträgt -40 °C bis 100 °C, vorzugsweise 0 °C bis 50 °C, insbesondere 10 °C bis 35 °C. Die Reaktionsdauer beträgt 0,25 h bis 48 h, vorzugsweise 1 h bis 24 h, insbesondere 2 h bis 9 h.

Die Hydrierung wird in trockenen, wasserfreien Lösemittel wie H₂CCl₂ oder Glyme durchgeführt. Die Reaktionstemperatur beträgt 20 bis 70°C, vorzugsweise Umgebungstemperatur bis 50°C, der Druck beträgt 5 bis 200 bar, vorzugsweise 20 bis 120 bar, insbesondere 35 bis 100 bar, die Reaktionsdauer beträgt 0,25 bis 24 h, bevorzugt 0,5 bis 18 h, insbesondere 1 bis 12 h. Als Hydriergefäß können Stahlautoklaven verwendet werden. Als Hydrierkatalysator werden Platin, Platinoxid, Palladium oder andere übliche Übergangsmetallkatalysatoren verwendet.

EP 0 485 821 A1

Die so erhaltenen Halogenderivate können nach bekannten Standardverfahren in die Alkyl-, Aryl- oder Alkenylkomplexe umgewandelt werden.

Die Synthese der Verbindungen der Formeln II und IIa erfolgt durch Deprotonierung. Diese Reaktion ist bekannt; vgl. J. Am. Chem. Soc., 112 (1990) 2030-2031, ibid. 110 (1988) 6255-6256, ibid. 109 (1987), 6544-6545, J. Organomet. Chem., 322 (1987) 65-70, New. J. Chem. 14 (1990) 499-503 und die Ausführungsbeispiele.

Auch die Synthese der protonierten Formen von den Verbindungen dieser Formeln ist beschrieben, mit der Abweichung, daß sie in α- und β-Position nicht entsprechend substituiert sind (Bull. Soc. Chim., 1967, 2954). Die zu ihrer Synthese benötigten Brückenbausteine sind in der Regel bei kommerziellen Anbieten erhältlich, die benötigten Indenyl-Verbindungen dagegen nicht. Einige Synthesevorschriften beinhaltende Literaturzitate seien angegeben, die Vorgehensweise für nicht angeführte Indenderivate ist analog: J. Org. Chem., 49 (1984) 4226-4237, J. Chem. Soc., Perkin II, 1981, 403-408, J. Am. Chem. Soc., 106 (1984) 6702, J. Am. Chem. Soc., 65 (1943) 567, J. Med. Chem., 30 (1987) 1303-1308, Chem. Ber. 85 (1952) 78-85 und die Ausführungsbeispiele.

Die Metallocene I können somit prinzipiell nach folgendem Reaktionsschema hergestellt werden:

$$H_2R^c$$
 + ButylLi \longrightarrow HR^c Li $X-(CR^8R^9)_m-R^7-(CR^8R^9)_n-X$

$$(R^{8}R^{9}C)_{m} - R^{c}$$

(zusätzlicher Hydrierschritt falls von ${\rm H_2R}^{\rm cl}$ und ${\rm H_2R}^{\rm dl}$ ausgegangen wird)

$$(R^{8}R^{9}C)_{m} - R^{c}$$

$$R^{2}Li \longrightarrow (R^{8}R^{9}C)_{n} - R^{d}$$

$$(R^{8}R^{9}C)_{n} - R^{d}$$

X = Cl, Br, I, O-Tosyl;

$$H_{2}R^{c'} = \begin{pmatrix} R^{3} \\ R^{5} \end{pmatrix} H_{2}R^{c} = \begin{pmatrix} R^{10} \\ R^{10} \end{pmatrix}_{A} H_{H} H_{R}^{5}$$
 $H_{2}R^{d} = \begin{pmatrix} R^{10} \\ R^{10} \end{pmatrix}_{A} H_{H} H_{R}^{6}$

Erfindungsgemäß wird als Cokatalysator bei der Olefinpolymerisation ein Aluminoxan der Formel (IV)

für den linearen Typ und/oder der Formel (V)

für den cyclischen Typ verwendet, wobei in den Formeln (IV) und (V) die Reste R gleich oder verschieden sein können und eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₆-C₁₈-Arylgruppe oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50, bevorzugt 10 bis 35 bedeutet.

Bevorzugt sind die Reste R gleich und bedeuten Methyl, isobutyl, Phenyl oder Benzyl, besonders bevorzugt Methyl.

Sind die Reste R unterschiedlich, so sind sie bevorzugt Methyl und Wasserstoff oder alternativ Methyl und Isobutyl, wobei Wasserstoff bzw. Isobutyl bevorzugt zu 0,01 - 40 % (Zahl der Reste R) enthalten sind.

Das Aluminoxan kann auf verschiedene Arten nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Eine der Methoden ist beispielsweise, daß eine Aluminiumkohlenwasserstoffverbindung und/oder eine Hydridoaluminiumkohlenwasserstoffverbindung mit Wasser (gasförmig, fest, flüssig oder gebunden - beispielsweise als Kristallwasser) in einem inerten Lösungsmittel (wie z.B. Toluol) umgesetzt wird. Zur Herstellung eines Aluminoxans mit verschiedenen Alkylgruppen R werden entsprechend der gewünschten Zusammensetzung zwei verschiedene Aluminiumtrialkyle (AIR₃ + AIR'₃) mit Wasser umgesetzt (vgl. S. Pasynkiewicz, Polyhedron 9 (1990) 429 und EP-A 302 424).

Die genaue Struktur der Aluminoxane IV und V ist nicht bekannt.

30

Unabhängig von der Art der Herstellung ist allen Aluminoxanlösungen ein wechselnder Gehalt an nicht umgesetzter Aluminiumausgangsverbindung, die in freier Form oder als Addukt vorliegt, gemeinsam.

Es ist möglich, das Metallocen I vor dem Einsatz in der Polymerisationsreaktion mit einem Aluminoxan der Formel (IV) und/oder (V) vorzuaktivieren. Dadurch wird die Polymerisationsaktivität deutlich erhöht und die Kornmorphologie verbessert.

Die Voraktivierung der Übergangsmetallverbindung wird in Lösung vorgenommen. Bevorzugt wird dabei das Metallocen in einer Lösung des Aluminoxans in einem inerten Kohlenwasserstoff aufgelöst. Als inerter Kohlenwasserstoff eignet sich ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoff. Bevorzugt wird Toluol verwendet.

Die Konzentration des Aluminoxans in der Lösung liegt im Bereich von ca. 1 Gew.-% bis zur Sättigungsgrenze, vorzugsweise von 5 bis 30 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtlösung. Das Metallocen kann in der gleichen Konzentration eingesetzt werden, vorzugsweise wird es jedoch in einer Menge von 10⁻⁴ - 1 mol pro mol Aluminoxan eingesetzt. Die Voraktivierungszeit beträgt 5 Minuten bis 60 Stunden, vorzugsweise 5 bis 60 Minuten. Man arbeitet bei einer Temperatur von -78 °C bis 100 °C, vorzugsweise 0 bis 70 °C.

Das Metallocen kann auch vorpolymerisiert oder auf einen Träger aufgebracht werden. Zur Vorpolymerisation wird bevorzugt das (oder eines der) in der Polymerisation eingesetzte(n) Olefin(e) verwendet.

Geeignete Träger sind beispielsweise Silikagele, Aluminiumoxide, festes Aluminoxan oder andere anorganische Trägermaterialien. Ein geeignetes Trägermaterial ist auch ein Polyolefinpulver in feinverteilter

Eine weitere mögliche Ausgestaltung des Verfahrens besteht darin, daß man an Stelle oder neben eines Aluminoxans eine salzartige Verbindung der Formel $R_xNH_{4-x}BR'_4$ oder der Formel $R_3PHBR'_4$ als Cokatalysator verwendet. Dabei sind x=1.2 oder 3, R=Alkyl oder Aryl, gleich oder verschieden, und R'=Aryl, das auch fluoriert oder teilfluoriert sein kann. In diesem Fall besteht der Katalysator aus dem Reaktionsprodukt eines Metallocens mit einer der genannten Verbindungen (vgl. EP-A 277 004).

Die Polymerisation oder Copolymerisation wird in bekannter Weise in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig bei einer Temperatur von 0 bis 150 °C, vorzugsweise 30 bis 80 °C, durchgeführt. Polymerisiert oder copolymerisiert werden Olefine der Formel Ra-CH=CH-Rb. In dieser Formel sind Ra und Rb gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatorn oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 C-Atomen.

R* und Rb können jedoch auch mit den sie verbindenden C-Atomen einen Ring bilden. Beispiele für solche Olefine sind Ethylen, Propylen, 1-Buten, 1-Hexen, 4-Methyl-1-penten, 1-Octen, Norbornen oder Norbornadien. Insbesondere wird Propylen und Ethylen polymerisiert.

Als Molmassenregler wird, falls erforderlich, Wasserstoff zugegeben. Der Gesamtdruck im Polymerisationssystem beträgt 0.5 bis 100 bar. Bevorzugt ist die Polymerisation in dem technisch besonders interessanten Druckbereich von 5 bis 64 bar.

EP 0 485 821 A1

Dabei wird das Metallocen in einer Konzentration, bezogen auf das Übergangsmetall, von 10⁻³ bis 10⁻⁸, vorzugweise 10⁻⁴ bis 10⁻⁷ mol Übergangsmetall pro dm³ Lösemittel bzw. pro dm³ Reaktorvolumen angewendet. Das Aluminoxan wird in einer Konzentration von 10⁻⁵ bis 10⁻¹ mol, vorzugsweise 10⁻⁴ bis 10⁻² mol pro dm³ Lösemittel bzw. pro dm³

Reaktorvolumen verwendet. Prinzipiell sind aber auch höhere Konzentrationen möglich.

Wenn die Polymerisation als Suspensions- oder Lösungspolymerisation durchgeführt wird, wird ein für das Ziegler-Niederdruckverfahren gebräuchliches inertes Lösemittel verwendet. Beispielsweise arbeitet man in einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Kohlenwasserstoff; als solcher sei beispielsweise Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Isooctan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, genannt.

Weiterhin kann eine Benzin- bzw. hydrierte Dieselölfraktion benutzt werden. Brauchbar ist auch Toluol. Bevorzugt wird im flüssigen Monomeren polymerisiert.

Werden inerte Lösemittel verwendet, werden die Monomeren gasförmig oder flüssig zudosiert.

Die Dauer der Polymerisation ist beliebig, da das erfindungsgemäß zu verwendende Katalysatorsystem einen nur geringen zeitabhängigen Abfall der Polymerisationsaktivität zeigt.

Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß die erfindungsgemäßen Metallocene im technisch interessanten Temperaturbereich zwischen 30 und 80 °C Polymere mit hoher Molmasse, hoher Stereospezifität, enger Molmassendispersität und insbesondere einem hohen Schmelzpunkt, gleichbedeutend mit hoher Kristallinität und hoher Härte, erzeugen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

20 Es bedeuten:

10

VZ = Viskositätszahl in cm³/g

Mw = Molmassengewichtsmittel ermittelt durch Gelper
Mw/Mn = Molmassendispersität meationschromatographie

II = Isotaktischer Index (II = mm+1/2 mr) ermittelt

durch 13C-NMR-Spektroskopie

Länge der isotaktischen Blöcke (in Propyleneinheiten)

(niso = 1+ 2 mm/mr) ermittelt durch 13C-NMR
Spektroskopie

35 Schmelzpunkte und Schmelzwärmen Δ H_{Schm.} wurden mit DSC bestimmt (20 °C/min Aufheiz-Abkühlgeschwindigkeit).

Synthese der Ausgangssubstanzen

40 I) Synthese von 2-Me-Inden

110,45 g (0.836 mol) 2-Indanon wurden in 500 ml Diethylether gelöst und 290 cm³ 3 n (0.87 mol) etherische Methylgrignardlösung so zugetropft, daß leicht refluxierte. Nach 2 h Kochen unter leichtem Rückfluß wurde auf eine Eis/Salzsäure-Mischung gegeben und mit Ammoniumchlorid ein pH von 2-3 eingestellt. Die organische Phase wurde abgetrennt und mit NaHCO₃ und Kochsalzlösung gewaschen und getrocknet. Es wurden 98 g Rohprodukt (2-Hydroxy-2-methyl-indan) erhalten, welches nicht weiter gereinigt wurde.

In 500 cm³ Toluol wurde dieses Produkt gelöst, mit 3 g p-Toluolsulfonsäure am Wasserabscheider bis zur Beendigung der Wasserabspaltung erhitzt, eingeengt, in Dichlormethan aufgenommen und über Silicasol gel filtriert und im Vakuum destilliert (80 ° C/10 mbar).

Ausbeute: 28,49 g (0.22 mol-26 %).

Die Synthese dieser Verbindung ist auch beschrieben in: C.F. Koelsch, P.R. Johnson, J. Am. Chem. Soc., 65 (1943) 567-573

II) Synthese von (2-Me-Inden)₂ SiMe₂

13 g (100 mmol) 2-Me-Inden wurde in 400 cm³ Diethylether gelöst und 62,5 cm³ 1,6 n (100 mmol) n-Butyllithium-n-Hexan-Lösung innerhalb 1 h unter Eiskühlung zugetropft und dann 1 h bei ~35°C nachge-

6.1 cm³ (50 mmol) Diemthyldichlorsilan wurden in 50 cm³ Et₂O vorgelegt und bei 0°C die Lithiosalzlösung innerhalb von 5 h zugetropft, über Nacht bei Raumtemperatur gerührt und über das Wochenende stehen gelassen.

Von abgesetztem Feststoff wurde abfiltriert und zur Trockne eingedampft. Nach Extraktion mit kleinen Portionen n-Hexan wurde filtriert und eingeengt. Es fielen 5,7 g (18,00 mmol) eines weißen Kristallisats an. Die Mutterlauge wurde eingeengt und dann säulenchromatographisch (n-Hexan/H₂CCl₂ 9:1 vol.) gereinigt, wobei nochmals 2,5 g (7,9 mmol-52 %) Produkt (als Isomerengemisch) anfielen.

 r_F (SiO₂; n-Hexan/H₂CCl₂ 9:1 vol.) = 0.37

Das 1-H-NMR-Spektrum zeigt die für ein Isomerengemisch zu erwartenden Signale in Verschiebung und Integrationsverhältnis.

III) Synthese von (2-Me-Ind)2 CH2 CH2

3 g (23 mmol) 2-Me-Inden wurden in 50 cm³ THF gelöst und 14,4 cm³ 1,6 n (23,04 mmol) n-Butyllithium-n-Hexan-Lösung zugetropft und dann 1 h bei 65°C gerührt. Danach wurde 1 cm³ (11,5 mmol) 1,2-Dibromethan bei -78°C zugegeben, auf Raumtemperatur erwärmen lassen und 5 h gerührt. Nach Eindampfen wurde säulenchromatographisch gereinigt (SiO₂; n-Hexan/H₂CCl₂ 9:1 vol.).

Die produkthaltigen Fraktionen wurden vereinigt, eingedampft und in trockenem Ether aufgenommen, über MgSO4 getrocknet, filtriert und das Lösemittel abgezogen.

Ausbeute: 1,6 g (5,59 mmol - 49 %) an Isomerengemisch r_F (SiO₂; n-Hexan/H₂CCl₂ 9:1 vol.) = 0,46 Das 1-H-NMR-Spektrum entspricht der Erwartung für ein Isomerengemisch in Signalverschiebung und Integration.

Synthese der Metallocene I

30

50

•,.....

IV) rac-Dimethylsilyl(2-Me-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)2-zirkondichlorid

a. Synthese der Vorstufe rac-Dimethylsilyl(2-Me-1-indenyl)2zirkondichlorid

1.68 (5.31 mmol) des Chelatliganden Dimethylsilyl(2-methylinden)₂ wurden in 50 cm³ THF gegeben und 6.63 cm³ einer 1.6 n (10.61 mmol) n-BuLi-n-Hexan-Lösung zugetropft. Die Zugabe erfolgte bei Umgebungstemperatur innerhalb 0,5 h. Nach 2 stündigem Rühren bei ca. 35°C wurde das Lösemittel im Vakuum abgezogen und der Rückstand mit n-Pentan verrührt, abfiltriert und getrocknet.

Das so erhaltene Dilithiosalz wurde bei -78 °C zu einer Suspension von 1,24 g (5,32 mmol) ZrCl₄ in 50 cm³ CH₂Cl₂ gegeben und die Mischung 3 h bei dieser Temperatur gerührt. Nach Erwärmung auf Raumtemperatur über Nacht wurde eingedampft. Das 1-H-NMR-Spektrum zeigte neben dem Vorliegen von etwas ZrCl₄ (thf)₂, ein rac-meso-Gemisch. Nach Verrühren mit n-Pentan und Trocknen wurde der feste, gelbe Rückstand in THF suspendiert, abfiltriert und NMR-spektroskopisch untersucht. Diese drei Arbeitsschritte wurden mehrmals wiederholt; schließlich wurden 0,35 g (0,73 mmol-14 %) Produkt erhalten, in dem die rac-Form, nach 1-H-NMR, auf mehr als 17:1 angereichert war.

Die Verbindung zeigte eine korrekte Elementaranalyse und die folgenden NMR-Signale (CDCl₃, 100 MHz): $\delta = 1,25$ (s, 6H, Si-Me); 2,18 (s, 6H, 2-Me), 6,8 (s, 2H, 3-H-Ind); 6,92-7,75 (m, 8H, 4-7-H-Ind).

b. Synthese des Endprodukts

0,56 g (1,17 mmol) der Vorstufe rac-Dimethylsilyl(2-Me-1-indenyl)₂ zirkondichlorid wurden in 70 cm³ CH₂Cl₂ gelöst und mit 40 mg PtO₂ in einen 200 cm³-NOVA-Rührautoklaven gegeben. Dann wurde 4 h bei Raumtemperatur unter einem H₂-Druck von 40 bar gerührt. Das Filtrat wurde eingedampft, mit Toluol/n-Hexan (1:2 vol.) ausgelaugt, filtriert und eingedampft. Nach Zugabe von n-Pentan wurde die erhaltene Suspension abfiltriert und getrocknet. Die Ausbeute betrug 0,34 g (0,7 mmol-60 %). Das 1-H-NMR-Spektrum (CD₂Cl₂, 100 MHz) zeigte folgende Signale : δ = 0,90 (s, 6H, Me-Si); 1,43-1,93 (m, 8H, Indenyl-H); 2,10 (s, 6H, 2-Me); 2,44-3,37 (m, 8H, Indenyl-H); 6,05 (s, 2H, 3-H-Ind).

- V) Synthese von rac-Ethylen(2-Me-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)2zirkondichlorid
- a. Synthese der Vorstufe rac-Ethylen(2-Me-1-indenyl)2-zirkondichlorid
- Zu 5,07 g (17,7 mmol) Ligand Ethylen(2-methylinden)₂ in 200 cm³ THF wurde bei Raumtemperatur 14,2 cm³ 2,5 n (35,4 mmol) n-BuLi-n-Hexan-Lösung innerhalb 1 h zugetropft und dann 3 h bei ca. 50 °C gerührt. Dabei geht ein zwischenzeitlich gebildeter Niederschlag wieder in Lösung. Über Nacht wurde stehengelassen
- 6,68 g (17,7 mmol) ZrCl₄ (thf)₂ in 250 cm³ THF wurden simultan mit obiger Dilithiosalzlösung zu ca. 50 cm³ THF bei 50 °C zugetropft und dann 20 h bei dieser Temperatur gerührt. Der Toluolextrakt des Eindampfrückstands wurde eingedampft. Nach Extraktion des Rückstands mit wenig THF wurde aus Toluol umkristallisiert. Dabei wurden 0,44 g (0,99 mmol-5,6 %) Produkt erhalten, wobei die rac-Form besser als 15:1 angereichert war.

Die Verbindung zeigte eine korrekte Elementaranalyse und die folgenden NMR-Signale (CDCl₃, 100 MHz): δ = 2,08 (2s, 6H, 2-Me); 3,45-4,18 (m, 4H, -CH₂CH₂-), 6,65 (2H, 3-H-Ind); 7,05-7,85 (m, 8H, 4-7-H-Ind).

b. Synthese des Endproduktes

0,56 g (1,25 mmol) rac-Ethylen(2-Me-1-indenyl)₂ zirkondichlorid wurden in 50 cm³ CH₂Cl₂ gelöst und mit 40 mg PtO₂ in einen 200 cm³-NOVA-Rührautoklaven gegeben. Dann wurde 2 h bei Raumtemperatur unter einem H₂-Druck von 40 bar gerührt. Es wurde zur Trockne eingedampft und im Hochvakuum bei ca. 100 °C Badtemperatur sublimiert. Dabei fielen 0,46 g (1,01 mmol-81 %) Produkt an. Die Elementaranalyse war korrekt, das 1-H-NMR-Spektrum zeigt folgende Signale : δ = 1,46 - 1,92 (m, 8H, Indenyl-H), 2,14 (s. 6H, 2-Me); 2,49-2,73 (m, 6H, Indenyl-H und -CH₂CH₂-), 2,89-3,49 (m, 6H, Indenyl-H); 6,06 (s. 2H, 3-H-Ind).

VI) Me₂ Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂ CH₂ CH₂]

1,27 g (2,79 mmol) Cl₂Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂CH₂CH₂] in 20 cm³ Et₂O wurden tropfenweise mit 5 cm³ 1,6 n (8 mmol) etherischer Methyllithiumlösung bei -50°C versetzt und dann 1 h bei -10°C gerührt. Nach Austausch des Lösemittels gegen n-Hexan wurde noch 2 h bei Raumtemperatur gerührt, filtriert und eingedampft.

Ausbeute: 1 g (2,40 mmol-86 %); korrekte Elementaranalyse.

35 VII) Me₂ Zr[(2-Me-4,5.6,7-H₄-Ind)₂ SiMe₂]

Zu 1,33 g (2,74 mmol) Cl₂Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂SiMe₂] in 25 cm³ Et₂O wurden bei -35°C 4,3 cm³ 1,6 n (6,88 mmol) etherische Methyllithiumlösung innerhalb 15 min zugetropft. Nach 1 h Rühren wurde das Lösemittel gegen n-Hexan ausgetauscht und 2 h bei 10°C gerührt, dann filtriert, eingedampft und im Hochvakuum sublimiert.

Ausbeute: 1,02 g (2,49 mmol-89 %); korrekte Elementaranalyse

VIII) Cl₂ Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂ SiMePh]

1,5 g (2,78 mmol) Cl₂Zr[(2-Me-Ind)₂SiMePh] und 60 mg PtO₂ in 80 cm³ H₂CCl₂ wurden in einem Rührautoklaven 5 h bei 40 °C unter einem H₂-Druck von 30 bar hydriert. Nach Filtration und Abziehen des Lösemitteis wurde im Hochvakuum sublimiert.

Ausbeute: 0,71 g (1,30 mmol-47 %); korrekte Elementaranalyse

50 IX) Cl₂Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂SiPh₂]

 $0.8 \text{ g} (1,33 \text{ mmol}) \text{ Cl}_2\text{Zr}[(2\text{-Me-lnd})_2\text{SiPh}_2]$ in 50 cm³ H₂CCl₂ gelöst wurden mit 30 mg Pt unter einem H₂-Druck von 50 bar bei 40°C 3 h gerührt. Nach Filtration wurde eingedampft und mit n-Hexan in der Wärme ausgelaugt, filtriert und eingedampft.

55 Ausbeute: 0,36 g (0,59 mmol-44 %); korrekte Elementaranalyse

X) Cl₂ Zr[(2-Et-4.5.6.7-H₄-Ind)₂ CH₂ CH₂]

1,09 g (2,30 mmol) Cl₂Zr[(2-Et-Ind)₂CH₂CH₂] in 80 cm³ H₂CCl₂ wurden mit 50 mg PtO₂ 1 h bei Umgebungstemperatur unter 80 bar H₂-Druck hydriert. Nach Filtration wurde eingedampft und im Hochvakuum sublimiert.

Ausbeute: 0.94 g (1.95 mmol-85 %); korrekte Elementaranalyse

XI) Cl₂Zr[(2-Et-4.5.6,7-H₄-Ind)₂SiMe₂]

2,00 g (3,96 mmol) Cl₂Zr[(2-Et-Ind)₂SiMe₂] in 100 cm³ H₂CCl₂ wurden mit 60 mg PtO₂ 3 h bei 35°C unter einem Druck von 50 bar H₂ hydriert. Nach Filtration wurde eingedampft und aus n-Pentan umkristallisiert.

Ausbeute: 1,41 g (2,75 mmol-69 %); korrekte Elementaranalyse

15 XII) Cl₂ Zr[(2-Me-4.5,6,7-H₄-Ind)₂ CHMeCH₂]

0,80 g (1,73 mmol) Cl₂Zr[(2-Me-Ind)₂CHMeCH₂] in 40 cm³ H₂CCl₂ wurden mit 30 mg PtO₂ 1 h bei Umgebungstemperatur unter 80 bar H₂-Druck gerührt und dann abfiltriert, eingedampft und sublimiert. Ausbeute: 0,55 g (1,17 mmol-68 %); korrekte Elementaranalyse

XIII) Cl₂ Zr[(2-Me-4,5,6,7-H₄-Ind)₂ CMe₂]

0.3 g (0.65 mmol) Cl₂Zr[(2-Me-Ind)₂CMe₂] in 30 cm³ H₂CCl₂ wurden mit 30 mg Pt bei Umgebungstemperatur 1 h unter 70 bar H₂-Druck hydriert. Nach Abziehen des Lösemittels wurde im Hochvakuuum sublimiert.

Ausbeute: 0,21 g (0,45 mmol-69 %); korrekte Elementaranalyse Abkürzungen:

Me = Methyl, Et = Ethyl, Bu = Butyl, Ph = Phenyl,

Ind = Indenyl, THF = Tetrahydrofuran, PP = Polypropylen,

PE = Polyethylen.

Metallocene I als Katalysatoren für die Olefinpolymerisation

Beispiel 1

20

Ein trockener 24 dm³-Reaktor wurde mit Stickstoff gespült und mit 12 dm³ flüssigem Propylen befüllt.

Dann wurden 35 cm³ toluolische Methylaluminoxanlösung (entsprechend 52 mmol Al, mittlerer Oligomerisierungsgrad n = 17) zugegeben und der Ansatz bei 30 °C 15 Minuten gerührt. Parallel dazu wurden 5,3 mg (0.011 mmol) rac-Dimethylsilyl(2-Me-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂zirkondichlorid in 13,5 cm³ toluolischer Methylaluminoxanlösung (20 mmol Al) gelöst und durch 15 minütiges Stehenlassen voraktiviert. Die Lösung wurde dann in den Reaktor gegeben und das Polymerisationssystem nach Aufheizung (innerhalb von 5 Minuten) auf 70 °C durch Kühlung 3 h bei dieser Temperatur gehalten. Die Aktivität des Metallocens betrug 50,3 kgPP/g Metallocen x h.

```
VZ = 37 \text{ cm}^3/\text{g}; M_w = 24 300 \text{ g/mol}; M_w/M_n = 2.4; II = 96.0 \%; n_{iso} = 62; Schmp. = 150 °C;\Delta H_{Schm.} = 104 \text{ J/g}.
```

Beispiel 2

Beispiel 1 wurde wiederholt, es wurden jedoch 19,5 mg (0,04 mmol) des Metallocens eingesetzt, die Polymerisationstemperatur betrug 50 °C.

```
Die Aktivität des Metallocens war 18,8 kgPP/g Metallocen x h. VZ = 72 \text{ cm}^3/\text{g}; M_w = 64 750 \text{ g/mol}; M_w/M_n = 2,1; II = 96,0 \%; n_{iso} = 64; Schmp. = 154 °C;\Delta H_{Schm.} = 109,5 \text{ J/g}.
```

55

Beispiel 3

Beispiel 1 wurde wiederholt, es wurden jedoch 58,0 mg (0,12 mmol) des Metallocens verwendet, die Polymerisationstemperatur betrug 30 °C. Die Aktivität des Metallocens war 9,7 kgPP/g Metallocen x h.

 $VZ = 152 \text{ cm}^3/\text{g}; M_w = 171 000 \text{ g/mol}; M_w/M_n = 2.2;$

II = 99.9 %; $n_{iso} = > 500$; Schmp. = 160 °C; $\Delta H_{Schm.} = 103 \text{ J/g}$.

Vergleichsbeispiele A - H

Die Beispiele 1 bis 3 wurden wiederholt, verwendet wurden jedoch die Metallocene Dimethylsilyl(2-Me-1-indenyl)₂ zirkondichlorid (Metallocen 1), Dimethylsilyl(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂ zirkondichlorid (Metallocen 2) und Dimethylsilyl(1-indenyl)₂ zirkondichlorid (Metallocen 3)

15	
20	

25

30

35

40

50

10

Verglbeisp.	Metallocen	Polym.temp. [*C]	n _{iso}	Schmp. [*C]	ΔH _{Schm.} [J/g]
Α	1	70	38	145	86,6
В	1	50	48	148	88,1
С	1	30	48	152	90,2
D	2	70	34	141	-
E	2	50	38	143	•
F	3	70	32	140	•
G	3	50	34	142	•
н	3	30	37	145	-

Der Vergleich der Vergleichsbeispiele F/G mit D/E belegt den positiven Einfluß des 4,5,6,7-Tetrahydroindenylliganden gegenüber Indenyl, die Vergleichsbeispiele F/G/H verglichen mit A/B/C zeigen den positiven Effekt der Substitution in 2-Position des Indenylliganden.

Verglichen mit den Beispielen 1 bis 3 führt jedoch nur die Kombination von Substitution in 2-Position verbunden mit dem Tetrahydroindenylsystem zu sehr hohen Schmelzpunkten und Schmelzwärmen und somit zu hoher Kristallinität und Härte der Polymeren.

Beispiel 4

Beispiel 1 wurde wiederholt, es wurden jedoch 6,8 mg (0,015 mmol) Ethylen(2-Me-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂ zirkondichlorid eingesetzt.

Die Metallocenaktivität war 72,5 kgPP/g Metallocen x h.

 $VZ = 35 \text{ cm}^3/\text{g}$; $M_w = 20.750 \text{ g/mol}$; $M_w/M_n = 1.9$;

II = 94.5 %; n_{iso} = 34; Schmp. = 141 °C: $\Delta H_{Schm.}$ = 92,4 J/g.

Beispiel 5

Beispiel 4 wurde wiederholt, es wurden jedoch 28,1 mg (0,062 mmol) des Metallocens verwendet, die Polymerisationstemperatur betrug 50 °C.

Die Metallocenaktivität war 28.5 kgPP/g Metallocen x h.

 $VZ = 51 \text{ cm}^3/\text{g}$; $M_w = 28 200 \text{ g/mol}$; $M_w/M_n = 2.2$;

II = 94.8 %; $n_{iso} = 35$; Schmp. = 143 °C; $\Delta H_{Schm} = 97.9 \text{ J/g}$.

Beispiel 6

Beispiel 4 wurde wiederholt, es wurden jedoch 50 mg (0,110 mmol) des Metallocens verwendet, die Polymerisationstemperatur betrug 30 °C.

Die Metallocenaktivität war 10,9 kgPP/g Metallocen x h.

 $VZ = 92 \text{ cm}^3/\text{g}; M_w = 93 800 \text{ g/mol}; M_w/M_n = 2.2;$

 55 II = 95,5 %; n_{iso} = 48; Schmp. = 151 °C; $\Delta H_{Schm.}$ = 99,0 J/g.

Vergleichsbeispiele I - O

5

10

15

25

Die Beispiele 4 bis 6 wurden wiederholt, verwendet wurden jedoch die Metallocene Ethylen(1-indenyl)zzirkondichlorid (Metallocen 4) und Ethylen(2-Me-1-indenyl)z zirkondichlorid (Metallocen 5)

Verglbeisp.	Metallocen	Polym.temp. [*C]	n _{iso}	Schmp. [*C]	ΔH _{Schm} . [J/g]
	4	70	23	132	64.9
ĸ	4	50	30	138	78,1
Ĺ	4	30	29	137	78.6
<u> </u>	5	70	25	134	77,0
N	5	50	30	138	- 78,9
0	5	30	32	138	78.6

Der Vergleich der Vergleichsbeispiele I bis O mit den Beispielen 4 bis 6 belegt den Einfluß der Substitution in 2-Position verbunden mit der Verwendung des Tetrahydroindenylsystems. n_{iso}, Schmelzpunkt und Schmelzwärme sind bei den Beispielen 4 - 6 jeweils deutlich höher - somit ist auch die Kristallinität und die Härte der Polymeren deutlich verbessert.

Patentansprüche

1. Verbindung der Formel I

(R¹⁰) 8

(R¹⁰) 8

(CR⁸R⁹) m

(I)

(I)

(I)

worin ein Metall der Gruppe IVb, Vb oder VIb des Periodensystems ist, M¹ 50 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C1-C10-Alkylgruppe, eine R1 und R2 C1-C10-Alkoxygruppe, eine C6-C10-Arylgruppe, eine C6-C10-Aryloxygruppe, eine C2- C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe, eine C8-C40-Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten, gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C1-R3 und R4 55 C10-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C6-C10-Arylgruppe, einen NR215, -SR15, -OSiR315, SiR315 oder -PR215-Rest bedeuten, worin R15 ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist, gleich oder verschieden sind und die für R3 und R4 genannte Bedeutung haben, mit R5 und R6

der Maßgabe, daß R5 und R6 nicht Wasserstoff sind,

R'

5

15

20

25

30

40

= BR^{11} , -AIR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, = SO, = SO_2 , = NR^{11} , = CO, = PR^{11} oder = $P(0)R^{11}$ ist,

wobei

R¹¹, R¹² und R¹³ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, C₁-C₁₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-C

C₁₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₁₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkenylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkenylgruppe, eine C₈-C₄₀-Alkenylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₈-C₄₀-Alkenylgruppe, eine C₈-C₄₀-Alkenylgruppe

verbindenden Atomen einen Ring bilden,

M² Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R⁸ und R⁹ gleich oder verschieden sind und die für R¹¹ genannte Bedeutung haben,

m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n

null, 1 oder 2 ist, und

die Reste R^{10} gleich oder verschieden sind und die für R^{11} , R^{12} und R^{13} genannte Bedeutung haben.

2. Verbindung der Formel i gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I M¹ Zr oder Hf, R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R³ und R⁴ Wasserstoff, R⁵ und R⁶ gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl oder Trifluormethyl, R² einen Rest

- n plus m null oder 1 und R¹⁰ Wasserstoff bedeuten.
 - 3. Verbindung der Formel I gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich um rac-Dimethylsilyl(2-methýl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂ zirkondichlorid, rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂ zirkondimethyl oder rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂ zirkondimethyl handelt.
 - 4. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man
 - a) eine Verbindung der Formel II

55

wobei R3-R10, m und n die in Formel I beschriebene Bedeutung haben und M3 ein Alkalimetall, bevorzugt Lithium, bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III

M¹X₄ (III)

15

20

worin M¹ die in Formel I genannte Bedeutung besitzt und X ein Halogenatom, bevorzugt Chlor, bedeutet, umsetzt und das Reaktionsprodukt katalytisch hydriert oder b) eine Verbindung der Formel IIa

mit einer Verbindung der Formel III

35 M¹X₄ (III),

wobei alle Substituenten die unter a) genannten Bedeutungen besitzen, umsetzt und das unter a) und b) erhaltene Reaktionsprodukt gegebenenfalls derivatisiert.

40 5. Verwendung einer Verbindung der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 als Katalysator bei der Olefinpolymerisation.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat : ES

50

45

1. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel I

25 worin

30

35

45

50

M

ein Metall der Gruppe IVb, Vb oder VIb des Periodensystems ist,

R¹ und R² gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylgruppe, ei

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, einen -NR₂¹⁵, -SR¹⁵, -OSiR₃¹⁵, SiR₃¹⁵ oder -PR₂¹⁵-Rest bedeuten, worin R¹⁵ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R5 und R6 gleich oder verschieden sind und die für R3 und R4 genannte Bedeutung haben, mit der Maßgabe, daß R5 und R6 nicht Wasserstoff sind,

• • •

= BR^{11} , = AIR^{11} , -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, = SO, = SO_2 , = NR^{11} , = CO, = PR^{11} oder = $P(O)R^{11}$ ist,

55 wobei

R¹¹, R¹² und R¹³ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, C₁-C₁₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe,

eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe bedeuten oder R^{11} und R^{12} oder R^{11} und R^{13} jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden.

M² R⁸ und R⁹

10

25

30

Silizium, Germanium oder Zinn ist.

gleich oder verschieden sind und die für R11 genannte Bedeutung haben,

m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist, und


die Reste R¹⁰ gleich oder verschieden sind und die für R¹¹, R¹² und R¹³ genannte Bedeutung haben, dadurch gekennzeichnet, daß man

a) eine Verbindung der Formel II

wobei R³-R¹o, m und n die in Formel I beschriebene Bedeutung haben und M³ ein Alkalimetall, bevorzugt Lithium, bedeutet, mit einer Verbindung der Formel III

M¹X₄ (III),

worin M¹ die in Formel I genannte Bedeutung besitzt und X ein Halogenatom, bevorzugt Chlor, bedeutet, umsetzt und das Reaktionsprodukt katalytisch hydriert oder b) eine Verbindung der Formel IIa



45 mit einer Verbindung der Formel III

M'X4 (III),

wobei alle Substituenten die unter a) genannten Bedeutungen besitzen, umsetzt und das unter a) und b) erhaltene Reaktionsprodukt gegebenenfalls derivatisiert.

55

EP 0 485 821 A1

Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I M¹ Zr oder Hf, R¹ und R²
gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R³ und R⁴ Wasserstoff, R⁵ und R⁶ gleich oder
verschieden sind und Methyl, Ethyl oder Trifluormethyl, R² einen Rest

n plus m null oder 1 und R10 Wasserstoff bedeuten.

- 3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der Verbindung der Formel I um rac-Dimethylsilyl(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondimethyl oder rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondimethyl oder rac-Ethylen(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondimethyl handelt.
- 4. Verwendung einer Verbindung der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3 als Katalysator bei der Olefinpolymerisation.

Application Number

EP 91 11 8680

15017	Citation of document with indica of relevant passage		Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Ist. CLS)
	EP-A-0 344 887 (EXXON CHEM * the whole document *	ICAL PATENTS INC.)	1-5	C07F17/00 C08F4/602
			ļ	
		1		
i				
ļ				TECHNICAL FIELDS SEARCHED (lat. CL5)
				C07F
				COSF
				,
	,			
	The present search report has been	drawn ep for all claims		
	Place of search	Date of completion of the courts		E-market
	THE HAGUE	24 JANUARY 1992	RII	KEL L.J.
	CATEGORY OF CITED DOCUMENTS	E: earlier patent	ciple underlying to document, but pu	he invention blished on, or
X : par	rticularly relovant if taken alone rticularly relovant if combined with anothe	after the fillia D : document cit	g date of in the applicati of for other reason	96

THIS PAGE BLANK (USPTO)